



- * Fuge- og spartelmasse til akustikplader
- * Kornstørrelse 0,5 - 1,0 mm
- * Produktnr. a039

BASWAPHON FILL



PRODUKTBEKRIVELSE

Anvendelsesområde

Anvendes til udfyldning af stødfuger mellem BASWaphon Akustikplader, som klæberlag for kantbeskyttere, som underlagsbehandling af hybrid-systemer, til udbedring af skader i forbehandlingen af akustikplader samt i forbindelse med udligning af ujævnheder.

Materialebasis

Ekspanderet glasgranulat fremstillet af genbrugsglas.

Kornstørrelse

0,5 - 1,0 mm

Varmeledeevne

0.14 W / m*K

MAL-kode (1993)

00-1

Emballagestørrelse

2 poser glas granulat á 1,9 kg.
2 x binder á 550 gr.
Færdigblandet incl. vand ca.15 kg.

Opbevaring

Tåler ikke frost. Opbevares ved min. +5°C og max 49°C.

Holdbar i minimum 6 måneder i tæt-lukket original emballage.

FORARBEJDNING

Blanding

1. Tag granulat og bindemiddel-koncentrat ud af spanden.
2. Hæld vand i spanden til den rigtige markering.
3. Tilsæt bindemiddelkoncentrat, omrør kort og lad virke i 10 min.
4. Tilsæt granulat og omrør kort (max 300 o/min., ca. 30 sekunder) til homogen, skummende masse

Påføring

Pudsen påføres manuelt med rustfri stålspartel.

Forbrug

Udfyldning af stødfuger:
0,3 - 0,4 kg/m²

Fuldspartling (hybrid):
5 - 6 kg/m² (5 mm lagtykkelse)

Tidsforbrug

Udfyldning af stødfuger:
2 - 4 minutter/m²

Fuldspartling (hybrid):
10-15 minutter/m²

Forarbejdningstemperatur

Temperatur ved påføring og til fuld-stændig udtørring (max 10% fugt) min. +15°C.

Undgå temperaturudsving på >5°C.

Tørretid

Udfyldning af stødfuger:
Min. 36 timer ved +20°C og 50% RF.

Fuldspartling (hybrid):
Min. 72 timer ved +20°C og 50% RF.

Efter tørring tilnærmelsesvis uopløselig i vand.

HENVISNINGER

Beskyttelsesanvisninger

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerheds-databladet for produktet.

Garanti / forbehold

De foranstående angivelser, herunder særligt forslag til forarbejdning og anvendelse af vore produkter, beror på vores kendskab og erfaringer i normaltilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt.

På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetin-gelser kan der ikke gives generel garanti for udfald eller vedhæftning.

Det påhviler til enhver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.

